



BOLETIM TÉCNICO

ACRÍLICO PREMIUM (NOVO PISO)

Produto: Tinta acrílica de altíssima qualidade e desempenho, máxima cobertura, rendimento, inodora e de secagem rápida. É de alta lavabilidade, resistente a intemperismo e fungos, possui ótima durabilidade, acabamento semi-acetinado. Proporcionando beleza e proteção para pisos cimentados.

Cores Disponíveis: Amarelo demarcação, azul, branco, chumbo, cinza, concreto, marrom, preto, verde, vermelho óxido e vermelho segurança

Composição Química: Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno acrílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, aditivos, bactericida e fungicidas a base de isotiazolonas, espessantes, tensoativos e água

Advertência: Produto não indicado para aplicação em pisos cerâmicos.

Especificações técnicas:

Viscosidade K.U. 25°: 105 ± 5

Peso Esp. 25° C (g/cm³): 1,10 ± 0,05 PH: 9,5 ± 5

Resíduo: #120 Isento

Espuma: máximo: 60''

Lavabilidade: Mínimo 180 ciclos c/ pasta abrasiva

Preparação da Superfície:

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245:2011. Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Concreto Novo	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Cimento Novo Não Queimado	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Argamassa de Cimento	Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias).
Imperfeições Profundas	Corrigir com reboco e aguardar com secagem e cura (mínimo 30 dias).
Cimento Queimado	Aplicar solução de ácido muriático diluindo com 2 partes de água, deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água em abundância e aguardar secagem total.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Manchas de Gordura ou Graxa	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.
Repintura	Observar o estado geral da pintura antiga. Estando em boas condições, lixe, retire o pó e aplique o Acrílico Premium (Novo Piso) Dinatex.
Superfícies Brilhantes	Lixe até a perda total do brilho e remova o pó do lixamento.

Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.

Sistema de Aplicação:

Ferramentas	Diluição	
Rolo de Lã (Pelo Alto) Trincha ou Pincel	Pintura: 1° demão 40% 2° demão 20% Repintura: Todas as demãos 20%	
Demãos	Rendimento Acabados	Secagem
2 a 3 demãos	Lata 900 ml – Até 6 m ² Galão 3,6 litros - Até 24 m ² Lata 16 litros – Até 106,7 m ²	Ao toque 1 hora Entre demãos 4 horas Final 72 horas

Recomendações:

- Misturar bem o produto antes e durante a aplicação;
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%;
- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos;
- Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem ocasionar manchas, se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água;
- Evite retoques após a secagem do produto;
- Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo após transcorridas as duas semanas;
- Não interrompa a aplicação no meio da superfície;
- Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.

Embalagem:

900ml, 3,6L e 16L

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Validade:

36 meses

Dados para Aplicação

O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura e com a espessura do produto aplicado. Ao abrir a embalagem, mexer até completa homogeneização. O desempenho do produto, depende das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador. Respeitar a diluição máxima indicada. Excessiva diluição do produto poderá afetar a formação do filme, o aspecto e dificultar a obtenção da espessura especificada. Mudanças nas pressões e nos tamanhos dos bicos podem ser necessárias para melhorar as características da pulverização. Antes da aplicação esteja seguro que os equipamentos e respectivos componentes estejam limpos e nas melhores condições não deverá ser aplicado em condições adversas, como umidade relativa do ar (UR) acima de 85%, pois poderão ocorrer alterações de cor e aspecto. Não deve ser aplicado sobre superfícies condensadas. Suas características serão resguardadas desde que seja corretamente conservado e utilizado de acordo com as instruções do fabricante constante na embalagem.

Observações

O rendimento prático deste produto é variável de acordo com espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

Os valores encontrados para os ensaios de: peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho, etc.

Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.